

TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONWARE
















CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FINNONÉMAILLÉ CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APP. G (GRUPPO BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APP. G (ГРУППА BIA UGL CON $E_B \leq 0,5\%$)

PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	TESTING METHOD METODO DI PROVA PROBVERFAHREN NORME D'ESSAIS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA REFERENZ-NORME STANDARDWERT СОСЛЛКА НА НОРМУ	Nz 15cm (mm)		PRODUCT VALUES VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДЦИИ	
			(%)	(mm)		
 SIZES DIMENSIONI ABMESSUNGEN DIMENSIONS РАЗМЕРЫ	EN ISO 10545-2	<ul style="list-style-type: none"> Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина Linearity - Rettinità spigoli - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectituded de los cantos max - прямоточность углов Wedging - Ortogonalität - Rechtwinkigkeit Orthogonalität - Ortogonalität - ортогональность Warpage - Planarität - Ebenflächigkeit Planarität - Planarität - плоскостность Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Charakteristisches Merkmal: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в lote 	±0.6%	2.0 mm	Unrectified Conforme Conforme Conforming Erfüllt Соответствует	Rectified Conforme Conforme Conforming Erfüllt Соответствует
			±0.5	0.5		
 WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	$E_B \leq 0,5\%$			Average Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний $E_B \leq 0,1\%$	
 MODULUS OF RUPTURE RESISTENZA ALLA FLESSIONE BIEGEZUGFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ  BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE НАГРУЗКА НА ИЗЛОМ	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.			Conforme Conforme Conforming Erfüllt Соответствует	
 ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRAZIONE WIDERSTAND GEGEN VERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION УСТОЙЧИВОСТЬ К АБРАЗИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max			Average Medio - Mittelwert - Moyenne - Средний $< 150 \text{ mm}^3$	
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE WÄRME AUSDEHNUNG COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ЛИНЕЙНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Valeur declare Valor declarado Angegabener Wert заявленный показатель			6,2 MK-1	
 THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	EN ISO 10545-9	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL МОРОДОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	*Pass according to iso 10545-1 Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E AL CALI RESISTANCE A DES BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN SCHWACH KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ  RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E AL CALI RESISTANCE A DES HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Valeur declare Valor declarado Angegabener Wert заявленный показатель			Resistant* Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICALS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINE RESISTANCE AUX PROD. CHIMIQUES D'USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINES BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE HAUSHALTSREINIGER UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBÄDER УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ И СРЕДСТВАМ ДЛЯ БАССЕЙНО	EN ISO 10545-14	UB min.			UA	
 STAIN RESISTANCE OF UNGLAZED MATTE PORCELAIN RESISTENZA ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE NON SMALTATE NATURALI FLECKENBESTÄNDIGKEIT VON UNGLASIERTEN NATUR FLIESEN RESISTANCE AUX TACHES DES CARRE AUX NON EMAILLÉS NATUREL УСТОЙЧИВОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК К ПЯТНАМ	EN ISO 10545-14	*Class 3 min. Classe 3 min Gruppe 3 min Classe 3 min Мин. класс 3			Resistant* Resistente Widerstandsfähig Résistants Устойчивый	
 BRILLIANCE BRILLANTEZZA GLANZ BRILLANT БЛЕК	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. не должны представлять значительные изменения цвета			More or equal to that of marble and granite Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits ошлий или равный мраморам и гранита	
 COLORS RESISTANCE TO LIGHT RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКОМУ ЦВЕТА	DIN 51130	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration releve материал без изменений после теста			Matt finish: R10* / Antislip finish: R11*	
 FRICITION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENTE DI ATRITO (SCIVOLOSITÀ) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТЫРАНИЯ	DIN 51097	If needed Dove richiesto Nach anforderung Si demande Где следует			Matt finish: A+B* / Antislip finish: A+B+C*	
	B.C.R. D.M. 236/89				>0,4*	
		ANSI A137.1 (DCOF)			≥0,42*	

* IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.
MERCI DE CONSULTER NÔTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

* THE FEATURE IS VALID FOR THE TILES AND NOT FOR THE DECORS
LA CARATTERISTICA VALE PER I FONDI E NON PER I DECORI
DAS MERKMAL IST NUR GÜLTIG FÜR DIE FLIESEN UND NICHT FÜR DIE DEKORE
LA CARACTERISTIQUE EST VALABLE SEULEMENT POUR LES UNIS ET PAS POUR LES DECORS
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам.