

## GRADO DI STONALIZZAZIONE

COLOUR SHADE VARIATIONS / VARIATION DES NUANCES DE LA COULEUR

ÄNDERUNG BEI DEN FARBENTONALITÄTEN / VARIACIÓN EN LOS Matices DE COLOR

V1



**V1 = Aspetto uniforme**  
Uniform appearance  
Aspect uniforme  
Gleichförmiges Aussehen  
Apariencia uniforme

V2



**V2 = Variazione leggera**  
Slight variation  
Légère variation  
Leichte variation  
Variación ligera

V3



**V3 = Variazione moderata**  
Moderate variation  
Variation modeste  
Mäßige variation  
Variación moderada

V4



**V4 = Variazione sostanziale**  
Substantial variation  
Variation substantielle  
Wesentliche Variationen  
Variación importante

## GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÉS CÉRAME EMAILLE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

GRUPPO ANNEX G Bla EN 14411 - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUP Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANNEXE G GROUPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPO Bla - E ≤ 0,5%	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	RISULTATI SECONDO NORMATIVA RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGUN NORMATIVAS EUROPEAS
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	≤ 0,5%	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Dimensioni</b> Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lunghezza e larghezza</b> ± 0,6% max Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura</li> <li><b>Spessore</b> ± 5% max Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor</li> <li><b>Rettilineità spigoli</b> ± 0,5% max Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos</li> <li><b>Ortogonalità</b> ± 0,6% max Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad</li> <li><b>Planarità</b> ± 0,5% max Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad</li> </ul>	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545_8	≤ 9 MK <sup>-1</sup>	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili.</b> No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	<b>Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni.</b> No sample must show alterations to surface / Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Ninguna muestra debe presentar roturas ni alteraciones	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza all'attacco chimico</b> Chemical resistance / Resistance a l'attaque chimique / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistencia al ataque químico	EN ISO 10545_13	<b>Nessun campione deve presentare alterazioni visibili.</b> No sample must show visible signs of chemical attack / Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique / Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen / Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza all'urto</b> Impact strength / Resistance aux chocs / Schlagfestigkeit / Resistencia a los golpes	EN ISO 10545_5	<b>Coefficiente di restituzione.</b> 0,55 Coefficient of restitution / Coefficient de restitution / Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Scivolosità</b> Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	B.C.R. DIN 51130 ASTM C-1028		<b>Indicata sulla serie di riferimento</b> Indicated on referenced serie / Indiqué sur la serie de référence / Im Ausgangs-serie angegeben / Indicada en la serie de referencia

# gres 10.0 / 20.0

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

GRUPPO ANNEX G Bla EN 14411 - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUP Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANNEXE G GROUPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPO Bla - E ≤ 0,5%	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	RISULTATI SECONDO NORMATIVA RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGÚN NORMATIVAS EUROPEAS
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2	• Lunghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max
		• Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 5% max ± 0,5 mm max
		• Rettilinearità spigoli Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max
		• Ortogonalità Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,6% max ± 2 mm max
		• Planarità Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Resistance a l'abrasion profonde / Abreibhärte / Resistencia a la abrasion profunda	EN ISO 10545_6	≤ 175 mm <sup>2</sup>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térnica linear	EN ISO 10545_8	≤ 9 MK <sup>-1</sup>	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	Nessun campione deve presentare difetti visibili. No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Resistenti Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni. No sample must show alterations to surface / Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Ninguna muestra debe presentar roturas ni alteraciones	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance / Resistance a l'attaque chimique / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistencia al ataque químico	EN ISO 10545_13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili. No sample must show visible signs of chemical attack / Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique / Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen / Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'urto Impact strength / Resistance aux chocs / Schlagfestigkeit / Resistencia a los golpes	EN ISO 10545_5	Coefficiente di restituzione. 0,55 Coefficient of restitution / Coefficient de restitution / Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	Conforme Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	B.C.R. DIN 51130 ASTM C-1028		Indicata sulla serie di riferimento Indicated on referenced serie / Indiqué sur la serie de référence / Im Ausgangs-serie angeben / Indicada en la serie de referencia

# gres 3.5

## GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

Dimensioni (mm) Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	1000x3000x3
Peso (Kg/m <sup>2</sup> ) Weight / Poids / Gewicht / Peso	7
Raggio di curvatura (m) Bending Radius / Rayon de courbure / Bending radius / Radio de curvatura	5.5

# gres 3.5

TEST REALIZZATI SU LASTRE SOTTILI PRIVE DI STUOIA IN FIBRA DI VETRO  
 TESTS PERFORMED ON THIN SHEETS WITHOUT FIBER GLASS WEAVING  
 TESTS RÉALISÉS SUR DES DALLES FINES SANS NATTE EN FIBRE DE VERRE  
 TESTS AUF DÜNNEN PLATTEN OHNE GLASFASERMATTEN AUSGEFÜHRT  
 PRUEBAS REALIZADAS EN PLACAS DELGADAS SIN ESTERA EN FIBRA DE VIDRIO

## CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO EN 14411 ANNEX G GRUPPO BIA

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 ANEXE G GROUP B IA / CLASSEMENT SELON LA NORME DE RÉFÉRENCE EN 14411 ANNEXE G GROUPE B IA  
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS BEZUGSNORM EN 14411 ANEXE G GRUPPE B IA / CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA DE REFERENCIA EN 14411 ANEXE G GRUPO B IA

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	VALORI EDILGRES STONELAB EDILGRES STONELAB VALUE VALEURS EDILGRES STONELAB WERTE EDILGRES STONELAB VALORES EDILGRES STONELAB	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
<b>Caratteristiche dimensionali e qualità della superficie</b> Dimensions and Surface Quality / Caractéristiques dimensionnelles et qualité de la surface / Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit / Dimensiones y calidad de la superficie			
<b>Lunghezza e Larghezza - Deviazione percentuale della dimensione media di ogni mattonella (2 o 4 lati) rispetto alla dimensione di fabbricazione (W)</b> Length & Width - The deviation in percent of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W) Longueur et largeur - Déviation en pourcentage de la dimension moyenne de chaque carrelage (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension des fabrication (W) Länge und Breite - Prozentuale Abweichung der durchschnittlichen Abmessung jeder einzelnen Fliese (2 oder 4 Seiten) von der werkseitigen Abmessung (W). Longitud y ancho - Desviación porcentual de la dimensión media de cada loseta (2 ó 4 lados) respecto a la dimensión de fabricación (W)	S > 410 ± 0.6%	± 0.2%	ISO 10545-2
<b>Spessore - Deviazione percentuale dello spessore medio di ogni mattonella rispetto allo spessore di fabbricazione.</b> Thickness - The deviation in percent of the average thickness of each tile from the work size thickness. Épaisseur - Déviation en pourcentage de l'épaisseur moyenne de chaque carrelage par rapport à l'épaisseur de fabrication. Dicke - Prozentuale Abweichung der durchschnittlichen Dicke von jeder Fliese zur werkseitigen Dicke. Espesor - Desviación porcentual del espesor medio de cada loseta respecto al espesor de fabricación.	S > 410 ± 5%	± 2%	ISO 10545-2
<b>Rettilineità degli spigoli (Lati superiori)</b> <b>Deviazione percentuale massima di rettilineità rispetto alla dimensione di fabbricazione corrispondente.</b> Straightness of Sides (Facial Sides) The max. deviation from straightness, in percent, related to the corresponding work sizes. Rectitude des arêtes (côtés supérieurs) Déviation en pourcentage de rectitude maximum par rapport à la dimension de fabrication correspondante. Geradlinigkeit der Kanten (obere Seiten) Maximale prozentuale Abweichung der Geradlinigkeit von dem entsprechenden werkseitigen Wert. Rectitud de las aristas (lados superiores) Desviación porcentual máxima de rectitud respecto a la dimensión de fabricación correspondiente.	S > 410 ± 0.5%	± 0.2%	ISO 10545-2
<b>Ortogonalità - Deviazione percentuale massima di ortogonalità rispetto alla dimensione di fabbricazione corrispondente.</b> Rectangularity - The max. deviation from rectangularity, in percent, related to the corresponding work sizes. Orthogonalité - Déviation maximum d'orthogonalité par rapport à la dimension de fabrication correspondante en pourcentage. Rechtwinkeligkeit - Maximale prozentuale Abweichung der Rechtwinkeligkeit zum entsprechenden werkseitigen Wert. Ortogonalidad - Desviación porcentual máxima de ortogonalidad respecto a la dimensión de fabricación correspondiente.	S > 410 ± 0.6%	± 0.2%	ISO 10545-2
<b>Planarità della superficie</b> <b>Deviazione percentuale massima di planarità;</b> <b>a) Curvatura del centro, in rapporto alla diagonale calcolata in base alla dimensione di fabbricazione;</b> <b>b) Curvatura dello spigolo, in rapporto alla dimensione di fabbricazione corrispondente;</b> <b>c) Deformazione, in rapporto alla diagonale UFM calcolata in base alla dimensione di fabbricazione.</b> Surface Flatness The max. deviation from flatness, in percent; a) Center curvature, related to diagonal calculated from the work sizes; b) Edge curvature, related to corresponding work sizes; c) Warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. Planéité de la surface Déviation maximum de planéité en pourcentage ; a) Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon la dimension de fabrication ; b) Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante ; c) Déformation par rapport à la diagonale UFM calculée selon dimension de fabrication. Ebenflächigkeit der Oberfläche Maximale prozentuale Abweichung der Ebenflächigkeit; a) Biegung der Mitte zur Diagonale, die aufgrund des werkseitigen Werts berechnet wurde; b) Biegung der Kante zum entsprechenden werkseitigen Wert; c) Verformung zur UFM Diagonale, die aufgrund des werkseitigen Werts berechnet wurde. Planaridad de la superficie Desviación porcentual máxima de planaridad; a) Curvatura del centro, en relación a la diagonal calculada en base a la dimensión de fabricación; b) Curvatura de la arista, en relación a la dimensión de fabricación correspondiente; c) Deformación, en relación a la diagonal UFM calculada en base a la dimensión de fabricación.	S > 410 ± 0.5%	± 0.2%	ISO 10545-2
<b>Qualità della superficie</b> Surface Quality / Qualité de la surface / Oberflächenbeschaffenheit / Calidad de la superficie	<b>Il 95% minimo delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che danneggiano l'aspetto della superficie d'esercizio.</b> A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles Au moins 95 % des carreaux ne doivent pas présenter de défauts visibles qui détériorent l'aspect de la surface d'exercice. Mindestens 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Mängeln sein, die Aussehen der Wirkungsfläche. El 95% mínimo de las baldosas no debe poseer defectos visibles perjudiciales el aspecto de la superficie de ejercicio.	<b>Affermativo</b> Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	ISO 10545-2
<b>Assorbimento d'acqua (percentuale per massa)</b> Water Absorption (percent by mass) / Absorption d'eau (pourcentage par masse) / Wasseraufnahme (prozentual pro Masse) / Absorción de agua (porcentual por masa)	< 0.5%	<0.1%	ISO 10545-3
<b>Modulo di rottura (N/mm<sup>2</sup>)</b> Modulus of Rupture / Module de rupture / Biegefestigkeit / Módulo de rotura	Min. 35	Min. 50	ISO 10545-4

**CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO EN 14411 ANNEX G GRUPPO BIA**

 CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 ANEXE G GROUP B IA / CLASSEMENT SELON LA NORME DE RÉFÉRENCE EN 14411 ANNEXE G GROUPE B IA  
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS BEZUGSNORM EN 14411 ANEXE G GRUPPE B IA / CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA DE REFERENCIA EN 14411 ANEXE G GRUPO B IA

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	VALORI EDILGRES STONELAB EDILGRES STONELAB VALUE VALEURS EDILGRES STONELAB WERTE EDILGRES STONELAB VALORES EDILGRES STONELAB	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
<b>Resistenza all'abrasione</b> - Resistenza all'abrasione profonda di piastrelle non smaltate; volume rimosso in millimetri cubici. Abrasion Resistance - Resistance to deep abrasion of unglazed tiles; removed volume in cubic millimeters. Résistance à l'abrasion - Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non vernis ; volume enlevé en millimètres cube. Scheuerfestigkeit - Abriebfestigkeit unglasierter Fliesen; abgeriebenes Volumen in Kubikmillimetern. Resistencia a la abrasión - Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas; volumen quitado en milímetros cúbicos.	<b>Massimo 175</b> <b>Riportare la classe di abrasione e ciclo passato</b> Maximum 175 Report abrasion class and cycled passed Maximum 175 reporter la classe d'abrasion et cycle passé Max. 175 Abriebklasse und durchgeführten Zyklus angeben Máximo 175 indicar la clase de abrasión y ciclo pasado	< 135	ISO 10545-6
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal Shock Resistance / Résistance aux écarts de température / Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistencia a cambios bruscos de temperatura	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	<b>Affermativo</b> Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	ISO 10545-9
<b>Resistenza al gelo</b> Frost Resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Affermativo</b> Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	ISO 10545-12
<b>Dilatazione all'umidità in mm/m</b> Moisture Expansion, in mm/m / Dilatation à l'humidité mm/m / Feuchtigkeitsdehnung in mm/m / Dilatación a la humedad en mm/m	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	0%	ISO 10545-10
<b>Resistenza alle macchie</b> - <b>Mattonelle non smaltate</b> Resistance to Staining - Unglazed Tiles Résistance aux taches - Carrelages non vernis Fleckenbeständigkeit - Unglasierte Fliesen Resistencia a las manchas - Losetas no esmaltadas	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	<b>Minimo Classe 3</b> Minimum Class-3 / Minimum classe-3 / Min. Klasse -3 / Minimo classe-3	ISO 10545-14
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali - <b>Mattonelle non smaltate</b> Resistance to Chemicals Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis - Unglazed Tiles Résistance aux produits chimiques Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins - carrelages non vernis Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz - Unglasierte Fliesen Resistencia a los productos químicos Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis - Losetas no esmaltadas	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	ULA	ISO 10545-13
<b>Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	UHA	ISO 10545-13
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> - <b>Mattonelle non smaltate</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts - Unglazed Tiles Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine - Carrelages non vernis Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz - Unglasierte Fliesen Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas - Losetas no esmaltadas	<b>Min. UB</b>	UA	ISO 10545-13
<b>Scivolosità</b> Slip Resistance (oil/wet) / Glissance / Rutschfestigkeit / Deslizamiento	<b>Dove richiesto</b> Where Required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado		DIN 51130/51097

**ALTRE CLASSIFICAZIONI TECNICHE**

OTHER TECHNICAL CLASSIFICATIONS / CLASSEMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE TECHNISCHE KLASSIFIZIERUNGEN / OTRAS CLASIFICACIONES TÉCNICAS

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	METODO DI PROVA STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
<b>Determinazione delle proprietà di Impatto Charpy (kJ/m²) Peso (kg/m²)</b> Determination of Charpy Impact Properties (kJ/m²) Weight (kg/m²) Détermination des propriétés d'impact Charpy (kJ/m2) Weight (kg/m2) Bestimmung der Charpy - Zähigkeitseigenschaften (kJ/m2) Weight (kg/m2) Determinación de las propiedades de Impacto Charpy (kJ/m2) Weight (kg/m2)	5.5 / 6.5	UNI EN ISO 179: 1998
<b>Modulo di elasticità (N/mm²) per strato singolo</b> Elasticity Module (N/mm²) of Single Module d'élasticité (N/mm2) de chaque couche Elastizitätsmodul (N/mm2) für jede einzelne Módulo de elasticidad (N/mm2) para cada capa	45000	UNI EN ISO 14125: 2000
<b>Resistenza dei colori alla luce</b> Colour Resistance to Sunlight / Résistance des coloris à la lumière Lichtbeständigkeit der Farben / Resistencia de los colores a la luz	<b>Resistente</b> Resistant / Résistant / Beständig / Resistentes	DIN 51094
<b>Coefficiente di conducibilità termica (W/mK)</b> Heat Conductivity Coefficient (W/mK) / Coefficient de conductibilité thermique (W/mK) Wärmeleitkoeffizient (W/mK) / Coeficiente de conductibilidad térmica (W/mK)	1.2	TS 388 / 1977